

חשוף חזותי

סדרת הבטון המתקדמת ליציקות איכותיות של אלמנטים אדריכליים גלויים ברמות גימור שונות ומיוחדות על פי הנחיות האדריכל.

UAStone FL גרגיר מקסימלי 14/19 מ"מ

- מתאים לקירות פנימיים וחיצוניים במבנה, וכן לכלל האלמנטים בעלי דרישות אדריכליות
- מותאם למשאבות רגילות, משאבות מיקו, שפיכה ישירה ודוד מנוף
- האגרגטים בהתאם לדרישות ת"י 3 לסוג א'
- שימוש במוספים על-פלסטיים מתקדמים, העומדים בדרישות ת"י 896

**מידע
שימושי:**



- מותאם לאלמנטים חשופים ללא חיפוי, צבע או גימור נוסף, בהתאם לדרישות הפרויקט
- תערובת בעלת זרימה משופרת, אשר מקטינה בצורה ניכרת את הסגרציה באלמנט
- ניתן להתאים את המוצר לקבלת גוון בהתאם לדרישות האדריכליות, בשימוש בצמנט לבן
- מתאים לאלמנטים שבהם נדרש גימור של עץ טבעי, לוחות עץ ותבניות פלדה

**יתרונות
המוצר:**



- מומלץ לבצע יציקת ניסיון בתנאים הזהים ליציקה בפועל, לצורך אישור התוצאה המתקבלת
- פירוק הטפסות יתבצע לאחר 48 שעות לפחות מסיום היציקה
- נדרשת סגירה הרמטית של תבניות היציקה, למניעת דליפת חומר ופגיעה בגימור המבוקש
- יש להקפיד על שימוש בשומרי מרחק, למניעת הפרעה לזרימת הבטון
- יש להשתמש בשמן תבניות על בסיס אמולסיה ובתבניות חדשות בלבד, בסמוך ככל הניתן למועד היציקה

**דגשים
ליישום:**



60-ב - 30-ב	דרגת חוזק
F4-F6	שקיעה-זרימה/שרוע
1-11	דרגת חשיפה
14/19	אגרגט מקסימלי(מ"מ)
WaterBlock לפי דרישת לקוח	משפר אטימות
WaterSeal לפי דרישת לקוח	תוסף קריסטלי

**נתונים
טכניים:**



חשוף חזותי

סדרת הבטון המתקדמת ליציקות איכותיות של אלמנטים אדריכליים גלויים ברמות גימור שונות ומיוחדות על פי הנחיות האדריכל.

UAStone SCC גרגיר מקסימלי 9.5/14 מ"מ

- מתאים לקירות פנימיים וחיצוניים במבנה, וכן לכלל האלמנטים בעלי דרישות אדריכליות
- מותאם למשאבות רגילות, משאבות מיקו, שפיכה ישירה ודוד מנוף
- האגרנטים בהתאם לדרישות ת"י 3 לסוג א'
- שימוש במוספים על-פלסטיים מתקדמים, העומדים בדרישות ת"י 896

**מידע
שימושי:**



- תערובת המאפשרת קבלת זרימה מעולה, אחידה ורציפה בתנאי גישה מוגבלים
- ותאמת לאלמנטים חשופים ללא חיפוי, צבע או גימור נוסף, בהתאם לדרישות הפרויקט
- יתן להתאים את המוצר לקבלת גוון בהתאם לדרישות האדריכליות, בשימוש בצמנט לבן
- תאים לאלמנטים שבהם נדרש גימור של עץ טבעי, לוחות עץ ותבניות פלדה
- כיסוי מושלם של ברזל הזיון למניעת קורוזיה ולשיפור קיומו (אורך חיים) של הבטון באלמנט

**יתרונות
המוצר:**



- מומלץ לבצע יציקת ניסיון בתנאים הזהים ליציקה בפועל, לצורך אישור התוצאה המתקבלת
- פירוק הטפסות יתבצע לאחר 48 שעות לפחות מסיום היציקה
- נדרשת סגירה הרמטית של תבניות היציקה, למניעת דליפת חומר ופגיעה בגימור המבוקש
- יש להקפיד על שימוש בשומרי מרחק, למניעת הפרעה לזרימת הבטון
- יש להשתמש בשמן תבניות על בסיס אמולסיה ובתבניות חדשות בלבד, בסמוך ככל הניתן למועד היציקה

**דגשים
ליישום:**



60-ב - 30-ב	דרגת חוזק
SF1-SF3	שקיעה-זרימה/שרוע
1-11	דרגת חשיפה
9.5/14	אגרנט מקסימלי(מ"מ)
WaterBlock לפי דרישת לקוח	משפר אטימות
WaterSeal לפי דרישת לקוח	תוסף קריסטלי

**נתונים
טכניים:**

